


Test 427-754




# Bearbeitungsprotokoll



Händler: OTEC Vertriebsgesellschaft  
 Kunde:  
 Ansprechpartner:  
 Muster erhalten am: 18.02.04  
 Bearbeitung am: 11.03.04  
 Protokoll-Nr: 754  
 Testserie: 427

Musternummer: 1  
 Versuchsaufgabe: polieren Pressfläche  
 Werkstückname: Tablettierwerkzeuge  
 Menge: 1  
 Material: Stahl

Herstellungsverfahren: Dreh- und Frästeil  
 sonstiges  
 Mit Magnetpolierer vorbehandelt

Maschine	Schritt Nr.	Zeit	Bearbeitung	Media	Compound	Drehzahl
DF 70 	1	45 Min.	Trockenpolieren	H1/400 Walnuss imprägniert	P 1 Polierpaste	40

Bearbeiter: Walfried Woelk

# Bearbeitungsprotokoll



Händler: OTEC Vertriebsgesellschaft  
Kunde:  
Ansprechpartner:  
Muster erhalten am: 18.02.04  
Bearbeitung am: 11.03.04  
Protokoll-Nr: 754  
Testserie: 427

Musternummer: 1  
Versuchsaufgabe: polieren Pressfläche  
Werkstückname: Tablettierwerkzeuge  
Menge: 1  
Material: Stahl

Herstellungsverfahren: Dreh- und Frästeil  
sonstiges  
Mit Magnetpolierer vorbehandelt